

APPARATUS FOR GROWTH OF SILICON CARBIDE CRYSTAL

Publication number: JP58156597

Publication date: 1983-09-17

Inventor: KAWACHI MASARU; KAMATA ATSUSHI

Applicant: TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO

Classification:

- international: C30B11/00; C30B11/00; (IPC1-7): C01B31/36;
C30B11/00; C30B29/36; H01L21/18

- european: C30B11/00


Application number: JP19820038271 19820311

Priority number(s): JP19820038271 19820311

[Report a data error here](#)

Abstract of JP58156597

PURPOSE: To obtain a large and uniform crystal of silicon carbide by the growth from a solution of silicon carbide using a rare earth metal as a solvent, by using a crucible made of a metal (oxide) which is hardly corroded by the rare earth metal. **CONSTITUTION:** A crucible 3 is manufactured using a metal (e.g. Ta, Mo, W, etc.) or metal oxide (e.g. magnesia) which is hardly corroded by rare earth metals. A rare earth metal (e.g. Pr, Y, Nd, etc.) and SiC powder 1 are charged in the crucible 3, and the crucible 3 is inserted into the reaction tube 5 wound with a high-frequency coil 6. The content is heated while passing an inert gas through the reaction tube along the direction of the arrow to melt the rare earth metal and form an SiC solution 2. The vertical temperature distribution of the crucible 3 is set to higher at the upper region and lower at the lower region, and the SiC crystal 4 is deposited and grown in the lower low-temperature region of the crucible 3.



Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

特願2004-380168 (特許第3) No. 4

⑨ 日本国特許庁 (JP)
⑩ 公開特許公報 (A)

⑪ 特許出願公開
昭58—156597

⑫ Int. Cl.³
C 30 B 29/36
C 01 B 31/36
C 30 B 11/00
H 01 L 21/18

識別記号

庁内整理番号
7417-4G
7310-4G
7417-4G
6851-5F

⑬ 公開 昭和58年(1983)9月17日

発明の数 1
審査請求 未請求

(全 3 頁)

⑭ 炭化珪素結晶の成長装置

⑮ 特 願 昭57-38271

⑯ 出 願 昭57(1982)3月11日

⑰ 発 明 者 河内勝

川崎市幸区小向東芝町1番地東
京芝浦電気株式会社総合研究所
内

⑱ 発 明 者 鎌田敦之

川崎市幸区小向東芝町1番地東
京芝浦電気株式会社総合研究所
内

⑲ 出 願 人 東京芝浦電気株式会社

川崎市幸区堀川町72番地

⑳ 代 理 人 弁理士 鈴江武彦 外2名

明 細 書

1 発明の名称

炭化珪素結晶の成長装置

2 特許請求の範囲

- (1) 希土類金属を溶媒としてルツボに炭化珪素溶液を形成し、この溶液から炭化珪素結晶を成長させる装置において、前記ルツボを希土類金属に侵されにくい金属または金属酸化物により構成したことを特徴とする炭化珪素結晶の成長装置。
- (2) 金属はタンタル、モリブデンまたはタングステンである特許請求の範囲第1項記載の炭化珪素結晶の成長装置。
- (3) 金属酸化物はマグネシアである特許請求の範囲第1項記載の炭化珪素結晶の成長装置。

3 発明の詳細な説明

〔発明の技術分野〕

本発明は炭化珪素結晶の成長装置に関する。

〔発明の技術的背景とその問題点〕

炭化珪素 (SiC) は現在、p、n 両電型の半

導が可能である唯一の青色発光ダイオード材料として知られている。

SiC の結晶成長法としては、レーリー法や気相成長法がよく知られているが、これらの方法では大型でかつ均一な基板結晶は得られていない。

SiC の他の結晶成長方法として、希土類金属を溶媒とした SiC 溶液を用いる方法が知られている。即ち SiC は、希土類金属元素のプラセオジウム (Pr)、ダイプロキシウム (Dy)、イットリウム (Y)、スカンジウム (Sc)、ネオジウム (Nd) 等に対して 1700℃ で 35～80 モル% の溶解度を示す。この性質を利用して、ルツボ内に希土類金属を溶媒として SiC 溶液を形成し、所定の温度勾配を与えて低温領域において SiC 結晶を析出成長させるものである。

しかしこの方法においては、通常この種の結晶成長に用いられるグラファイト製ルツボを使用すると、グラファイトが溶媒と反応をおこし

て大きなBaO結晶が得られないという欠点があった。

〔発明の目的〕

本発明は上記の点に鑑み、大型で均一なBaO結晶を得ることのできる成長装置を提供することを目的とする。

〔発明の概要〕

本発明は、希土類金属を溶媒としてBaO溶液を形成するルツボの材料として、希土類金属に侵されにくい金属または金属酸化物を用いる。このような金属として例えばタンタル(Ta)、モリブデン(Mo)、タングスタン(W)等の高融点金属があり、また金属酸化物としてマグネシア(MgO)がある。ルツボは、これらの金属または金属酸化物により全体を構成してもよいし、溶媒と密着する内壁部をこれらの金属または金属酸化物で構成したものであつてもよい。

〔発明の効果〕

本発明によれば、ルツボが溶媒に侵されること

となく、大型で均一なBaO結晶を得ることができる。

〔発明の実施例〕

第1図は一実施例の成長装置を示す断面図である。3はTa製ルツボであつて、この中に希土類金属であるPr、次いでBaO粉末1が仕込まれる。このルツボ3を高周波コイル6が巻かれた反応管5内に収納し、反応管5内に矢印で示すように下から上に不活性ガスを流しながら、反応系を昇温する。ルツボ3内に仕込んだPrが融解すると、その融液にBaO粉末1が溶け込んでBaO溶液2が形成される。ルツボ3の上下方向の温度分布を第2図に示すように設定すると、ルツボ3の下部低温領域にBaO結晶4が析出成長する。第2図に示す温度分布のとき、BaO結晶4の析出速度はおよそ0.5mm/hrとなる。

この実施例によるBaO結晶は、結晶粒界をとどめてはいるが、結晶系6Hで、発光ダイオ

ード用基板として十分大型かつ均一なものとなる。ちなみに、得られたBaO結晶から切り出した基板の上に、Ba溶媒使用のBaO液相成長を行つてp-n接合を形成した結果、明るい青色発光素子が得られた。

ルツボ材としてMo、W、MgOを用いた場合、また溶媒としてDy、Y、Baを用いた場合にも同様の結果が得られることが確認された。


4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例の成長装置を示す断面図、第2図はその上下方向の温度分布を示す図である。

1…BaO粉末、2…BaO溶液(Pr溶媒)、3…Ta製ルツボ、4…BaO結晶、5…反応管、6…高周波コイル。

出願人代理人 弁護士 鈴 江 武 彦

第 1 図



第 2 図

